

Технический паспорт

DEMIDEKK TERRASSLASYR лазурь для наружных деревянных поверхностей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DEMIDEKK TERRASSLASYR – лессирующая алкидная водорастворимая пигментированная лазурь для обработки наружных поверхностей из древесины. Лазурь DEMIDEKK для террас рекомендуется для окраски террасных полов, садовой мебели и других наружных поверхностей. Не образует пленку и не перекрывает структуру древесины. Лазурь для террас DEMIDEKK обладает хорошей проникающей способностью, повышает водоотталкивающие свойства древесины, защищает ее от растрескивания. Содержит УФ-фильтры и пигменты, защищающие поверхность древесины от разрушения в результате воздействия УФ-лучей.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Водорастворимый алкид
Цвет	Может колероваться по системе Jotun Multicolor.. Базы: прозрачная, оксид желтый
Вязкость	23-25 сек., DIN 4
Относительная плотность	0,99-1,01
Сухой остаток (по объему, %)	22-25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендованный расход	6-10 м ² /л
Метод нанесения	Кисть, валик. Нанесение методом распыления не рекомендуется

Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)

На отлип	4 часа
Полное высыхание, минимум	12 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, направления ветра и толщины пленки. (При низких температурах время высыхания увеличивается).

Разбавитель/средство для очистки	Вода
Пропорции для смешивания	Однокомпонентный

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 60 г/л ЛОС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	Jotun Multicolor Базы: прозрачная, оксид желтый.
Размер контейнеров	Базы: 0,9, 2,7 и 10 литров
Примечания	Продукт предохранять от замерзания при хранении и транспортировке. Не смешивать с другими типами красок, разбавителей и растворителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НОВАЯ ДРЕВЕСИНА

Древесина должна быть прочной, сухой и чистой. Обработанная древесина должна просохнуть в течение 1-2 месяцев. Время высыхания зависит от погодных условий. Дерево следует обработать незамедлительно после высыхания. Скопления солей меди удалить жесткой щеткой и тщательно промыть водой, желательно с помощью садового шланга. Дать дереву просохнуть. Перед использованием тщательно перемешать продукт. Лазурь террасную DEMIDEKK следует наносить в несколько подходов тонким слоем на 1-2 доски по всей длине до окрашивания всей конструкции, удаляя излишки продукта (лазурь, не впитавшуюся в древесину) сухой тканью без ворса. Лазурь DEMIDEKK проникает в древесину, не образуя пленки и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа.

СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА

Старую пропитанную древесину необходимо тщательно промыть с помощью чистящего средства для террас JOTUN TERASSERENS, строго следуя инструкции. Потемневшую древесину рекомендуется отбелить с помощью отбеливателя для террас JOTUN TERRASSBLEKMEDEL.

ВНИМАНИЕ! Остатки чистящего средства, отбеливателя удалите, тщательно промойте поверхность водой. Поверхности, поврежденные в результате воздействия природных факторов (посеревшая древесина), шлифуются до появления здоровой древесины. Перед использованием тщательно перемешайте продукт. Лазурь террасную DEMIDEKK следует наносить в несколько подходов тонким слоем на 1-2 доски по всей длине до окрашивания всей конструкции, удаляя излишки продукта (лазурь, не впитавшуюся в древесину) сухой тканью без ворса. Лазурь DEMIDEKK проникает в древесину, не образуя пленки и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

До начала обработки поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. При обработке, например, сибирской лиственницы, срок службы обработанной поверхности может быть не таким долгим. Это обусловлено свойствами древесины, снижающими степень проникновения лазури. Обратите внимание, что области вокруг сучков и мягкие части древесины отличаются повышенной абсорбирующей способностью. Базы рекомендуется колеровать по системе Jotun Multicolor. Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать во избежание различий в цвете (допускается незначительное расхождение в цвете краски из различных партий). Продукт не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, влаги и низких температур. Лазурь должна просохнуть, прежде чем будет подвергнута воздействию влаги. Низкие температуры и высокая влажность воздуха значительно увеличивают время высыхания. Помните, что в ночные часы весеннего и осеннего периодов возможно понижение температуры и выпадение росы. Убедитесь в том, что на следующий день после нанесения продукта не ожидается дождь. Ежегодно обрабатывайте полы террасы с помощью JOTUN HUSVASK (удаляет грязь и освежает цвет лазури).

УТИЛИЗАЦИЯ

Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до промывания в воде. Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.
--