

Технический паспорт

JOTAPLAST TAK краска для потолков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTAPLAST TAK – матовая, не содержащая растворителей, сополимерная водно-дисперсионная краска для потолков на основе ПВА. Используется в сухих помещениях для нанесения промежуточных и верхних слоев при окраске оштукатуренных, бетонных потолков, потолков из гипса и гипсокартона.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	ПВА дисперсия
Цвет	Серо-белый
Блеск	02
Вязкость	110 К.У.
Относительная плотность	1,36
Сухой остаток (по объему, %)	35

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Толщина сухой пленки	35-55 мкм
Толщина мокрой пленки	90-140 мкм
Рекомендованный расход	7-10 м ² /л
Метод нанесения	Кисть, валик, безвоздушный распылитель

Рекомендации по безвоздушному распылению

Размер сопла	0,46-0,53 мм (0,018"-0,021")
Угол распыла	65-80°
Давление на сопле	Минимум 15 Мпа, 150 кг/см ²
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	1 час
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	2 часа
Полное высыхание	24 часа. Возможны отклонения при изменении температуры, влажности, вентиляции и толщины пленки.
Разбавитель/средство для очистки	Растворитель: Вода, Очистка: JOTUNPENSELRENS

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта разработан паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 1 г/л ЛОС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Размер контейнеров	10 литров
Примечания	Температура поверхности и воздуха должна быть не менее +8°C. Предохранять от замерзания при хранении и транспортировке. Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается незначительное расхождение в цвете в краске из различных партий).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Поверхности должны быть прочными, чистыми и сухими.

ПОДГОТОВКА

Очистите с помощью детергента JOTUN HUSVASK. Промойте водой.

ГРУНТОВКА

Ранее окрашенные поверхности:

Остатки старой краски удаляются с помощью наждачной бумаги, очищаются от пыли.

На чистую металлическую поверхность наносится грунтовка BENGALACK METALLGRUNNING (ARCANOL).

Известковые, пористые поверхности:

Очищаются щеткой и грунтуются с помощью JOTUN HEFTGRUNNING UNIVERSAL.

Поверхности, утратившие изначальный цвет из-за сажи, копоти и т.п.:

Грунтуются с помощью грунтовки JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие JOTAPLAST TAK наносится валиком, кистью, а также безвоздушным распылителем.

Продукт следует наносить равномерно и обильно.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ/ВЕРХНИЙ СЛОЙ: 2 слоя JOTAPLAST TAK.

ЭКОМАРКИРОВКА

JOTAPLAST TAK имеет эко-маркировку Норвегии и отвечает требованиям экологических маркировок «Белый Лебедь» и «Цветок ЕС».



• Velegnet/Lämplig til/för innendørs/indendørs/inomhus bruk/brug.
• Begrenset/Løvt/Begränsat innhold/indhold/innehåll av/af farlige/farliga stoffer/ämnen.
• Lavt/Løgt innhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/opløsningsmidler/lösningssmedel.
Mer informasjon, se: <http://ec.europa.eu/ecolabel>

- Подходит для использования внутри помещений.
- Ограниченное содержание опасных веществ.
- Низкое содержание растворителей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Удалите максимально возможное количество краски с инструмента с помощью средства для очистки кистей. Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.