

## Jotun Thinner No. 17

### Описание продукта

Разбавитель для ЛКМ. Предназначено для улучшения растекания эпоксидных продуктов Jotun. Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.

### Типовое применение

Может использоваться в качестве разбавителя для эпоксидных и других аналогичных продуктов, кроме покрытий серии Tankguard. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (datasheet) и руководстве по нанесению.

### Цвета

прозрачный

### Описание продукта

| Свойство                                 | Испытание/Стандарт | Величина  |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Сухой остаток (по объему)                | ISO 3233           | 0 ± 2 %   |
| Температура вспышки                      | ISO 3679 Method 1  | 25 °C     |
| ЛОС-США / ЛОС Гонконг                    | EPA Method 24      | 856 г/л   |
| ЛОС-Директива по выделению растворителей | SED (1999/13/EC)   | 1000 г/кг |

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

### Стандартная упаковка

|                      | Объем<br>(литры) | Объем контейнера<br>(литры) |
|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Jotun Thinner No. 17 | 5/20             | 5/20                        |

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

Jotun Thinner No. 17

48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

## Внимание

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

## Охрана здоровья и безопасность

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

## Изменение цвета

Цвет грунтов и необрастающих покрытий может незначительно изменяться в зависимости от партии материала. При воздействии солнечного света и атмосферных условий эти покрытия могут выцветать и образовывать продукты меления.

## Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).