

Технический паспорт

JOTUN PREMIUM MUR FÄRG фасадная краска

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTUN PREMIUM MUR FÄRG – водоотталкивающая силиконовая эмульсионная краска для наружных работ, образует дышащее покрытие. Наличие светостойких минеральных пигментов и наполнителей обеспечивает светостойкость покрытия при различных погодных условиях.

JOTUN PREMIUM MUR FÄRG можно использовать для нанесения на все типы минеральных поверхностей; используется для нанесения на необработанную или ранее окрашенную каменную кладку.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Силиконовая эмульсия
Цвет	Белый, также оттенки серого 7356, 4456 и 4455. Цвета в соответствии с картой цветов Jotun Mur.
Блеск	03 матовый
Вязкость	124 К.У.
Относительная плотность	1,54
Сухой остаток (по объему, %)	43,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Толщина сухой пленки	55мкм
Толщина мокрой пленки	130 мкм
Рекомендованный расход	6-9 м ² /л
Метод нанесения	Кисть, валик, распылитель
Рекомендации по безвоздушному распылению	
Размер сопла	0,38 мм (0,015")
Угол распыла	40-80°
Давление на сопле	15 Мпа, 150 кг/см ²
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	1 час
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	10 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, направления ветра и толщины пленки.
Разбавитель/средство для очистки	Не разбавлять / мыло и вода
Пропорции для смешивания	Однокомпонентная

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 40 г/л (2010). Продукт содержит не более 40 г/л ЛОС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Колеровка	По системе Jotun Multicolor для минеральных фасадов. Цвета в соответствии с картой цветов Jotun Mur. Применяются колоранты только на основе неорганических пигментов.
Размер контейнеров	0,75 литра (0,68 литра), 3 л (2,7 л), и 10 литров (9 литров).
Примечания	Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °С. Хорошо перемешать перед использованием. Содержимое банок с различными

номера партий следует смешать, чтобы избежать различий в цвете (допускается незначительное расхождение в цвете краски из различных партий). Предохранять продукт от замерзания при транспортировке и хранении. Наносить равномерно и обильно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Отслоившаяся краска, остатки старой известковой побелки должны быть удалены. Грибок, пятна сажи и другие загрязнения следует удалить с поверхности с помощью детергента JOTUN KRAFTVASK, затем промыть водой (окна должны быть укрыты). Свеженанесенная штукатурка должна высохнуть в течение не менее 4 недель. Кирпичную кладку необходимо оштукатурить перед окрашиванием.

ГРУНТОВАНИЕ

Необработанную поверхность предварительно грунтовать с помощью JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING. Грунтовку наносить снизу вверх. Внимание! Не образует пленку на поверхности.

ВЫРАВНИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ ТРЕЩИН И НЕРОВНОСТЕЙ

Использование жидкой шпатлёвки-заполнителя JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Может смешиваться с колорантами JOTUN для достижения желаемого цвета поверхности. Наносится кистью.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

2 слоя JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. При нанесении JOTUN PREMIUM MUR FILLER, достаточно нанести 1 слой JOTUN PREMIUM MUR FÄRG.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При необходимости структурной отделки использовать жидкую шпатлёвку-заполнитель JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Заполнение мелких трещин до 0,5 мм. Далее всегда наносится JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. Краска JOTUN PREMIUM MUR FÄRG готова к применению.

УТИЛИЗАЦИЯ

Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до промывания в воде. Жидкие остатки краски запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации.

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.
--