

## Технический паспорт

# JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING грунт-пропитка для наружных работ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING – не пигментированный, водорастворимый грунт-пропитка на силиконо-эмульсионной основе, предназначен для наружных работ. Продукт обладает хорошими проникающими, адгезионными, водоотталкивающими и дышащими свойствами.

Особенности применения: Применяется как грунт-пропитка для всех типов минеральных поверхностей, а также может наноситься на штукатурку, предварительно промытую и очищенную от мела. Продукт используется как грунт-пропитка в составе системы покрытий для фасадов – Jotun Premium Mur System.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего	Силиконовая эмульсия, низкоконцентрированная
Цвет	Бесцветный
Блеск	Не образует плёнку
Вязкость	10 – 12 сек. DIN-Cup 4
Относительная плотность	1,0
Сухой остаток (по объему, %)	50

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Толщина сухой пленки	200мкм
Толщина мокрой пленки	400 мкм
Рекомендованный расход	4-8 м <sup>2</sup> /л
Метод нанесения	Кисть и валик
Время высыхания (при температуре 23 °С, и относительной влажности воздуха 50 %)	
На отлип	1-2 часа
Минимальный интервал до нанесения следующего слоя	5 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, направления ветра и толщины пленки. Температура поверхности и воздуха должна быть минимум +5С.
Разбавитель/средство для очистки	Не разбавлять / мыло и вода
Пропорции для смешивания	Однокомпонентный

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности.

Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного продукта (кат. A/D): 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Размер контейнеров	0.75 л, 3 л и 10 л.
Примечания	Температура поверхности и воздуха должна быть не ниже +8С. Краска должна рассматриваться как полуфабрикат. В связи с этим качество покрытия зависит от характеристик и обработки окрашиваемых поверхностей конструкций, грунтовки, температуры окружающей среды, относительной влажности, методик нанесения и т.д. Предохранять продукт от замерзания при транспортировке и хранении.

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **ПОДГОТОВКА:**

Поверхность должна быть твердой, чистой и сухой. Отслоившуюся старую краску, штукатурку и все старые известковые покрытия следует удалить. Поверхности, поражённые плесенью/водорослями, обрабатываются детергентом JOTUN KRAFTVASK, затем промываются чистой водой (окна должны быть укрыты). Поверхность должна полностью высохнуть перед нанесением грунта. Небольшие трещины и неровности выравниваются при помощи жидкой шпатлёвки-заполнителя JOTUN PREMIUM MUR FILLER.

### **ГРУНТОВКА:**

JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING наносится снизу вверх на необработанный кирпич/бетон, не образуя плёнки на поверхности.

### **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING готов к применению.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Удалите максимально возможное количество продукта с инструмента очистки. Жидкие остатки запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию.
--