

Технические характеристики Tankguard Holding Primer



Описание продукта

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие типа Novolac. Обеспечивает временную защиту стали и прекрасную адгезию со следующим слоем.

Рекомендации по использованию

Грунт для внутренних поверхностей стальных цистерн и резервуаров. Обеспечивает временную защиту стали перед нанесением систем покрытий Tankguard Storage, Tankguard SF, Chemtech GM, Chemflake Special и Chemflake Classic. Несовместим с Tankguard DW и Tankguard 412.

Толщина пленки и укрывистость

	Минимальная	Максимальная	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	20	60	40
Толщина мокрой пленки (микрон)	50	140	95
Теоретическая укрывистость (м2/л)	6,7	4,2	5

Физические свойства

Цвет	Желтый
Сухой остаток (по объему)*	43 ± 2
Температура вспышки	28°C ± 2 (Setaflash)
Летучие Органические Соединения (ЛОС)	4 lbs/gal (480 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
Глянец	Матовый
Водостойкость	Очень хорошая
Устойчивость к воздействию растворителя	Отличная
Устойчивость к химическому воздействию	Отличная
Эластичность	Удовлетворительная

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Все загрязнения должны быть удалены. Оценка и подготовка поверхности выполняются согласно ISO 8504.

Сталь

Очистка: струйная очистка до степени не менее Sa 2 ½ (ISO 8501 1:2007). Шероховатость: использовать абразив для достижения степени Medium G (50 - 85 µm, Ry5) (ISO 8503-2).

Другие поверхности

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть минимум 10°C и по крайней мере на 3°C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. Покрытие не должно подвергаться воздействию масел и химических веществ, а также механическому воздействию до полной полимеризации.

Методы нанесения

Распыли тель	Используйте безвоздушное распыление
Кисть	Рекомендовано для полосовой окраски и окраски небольших участков. Следует контролировать толщину получаемого сухого слоя.

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов (по объему)	7:1
Смешивание	7 частей комп. А (основа) тщательно перемешать с 1 частью Tankguard Holding Primer комп. В (отвердитель).
Время выдержки до использования	20 минут.
Жизнеспособность (при t 23°C)	4 часа (уменьшается при повышении температуры).
Разбавитель/Очиститель	Jotun No. 23
рекомендации по безвоздушному распылению	
Давление на сопле	15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi)
Размер сопла	0.46-0.69 mm (0.018-0.027")
Угол распыла	40-80°
Фильтр	Проверить чистоту фильтров.

Время высыхания

Время высыхания, в основном, зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- * Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха);
- * Рекомендуемая толщина пленки
- * На нейтральную основу наносится один слой

Температура поверхности	10°C	15°C	23°C	40°C
Высохший до исчезновения отлипа	15 Ч.	12 Ч.	4 Ч.	2 Ч.
Высохший до образования твердой пленки	24 Ч.	20 Ч.	10 Ч.	4 Ч.
Время полной полимеризации		14 Д.	7 Д.	3 Д.
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум ²	24 Ч.	20 Ч.	10 Ч.	4 Ч.
Высохший до нанесения последующего слоя, максимум ¹				

1. Перед нанесением покрытия на поверхности не должно быть продуктов меления и других загрязнений. При превышении максимального времени до нанесения последующего слоя необходимо обратиться в компанию Jotun для получения консультации.

Максимальное время перекрытия Tankguard Holding Primer для различных материалов составляет:

2 месяца - для Tankguard SF

4 месяца - для Chemflake Classic и Chemflake Special

6 месяцев - для Tankguard HB, Tankguard Storage и Chemtech GM Clear

2. Для обеспечения полной стойкости покрытия к воздействию различных продуктов суммарная продолжительность полимеризации в период строительства должна составлять 14 дней при температуре не менее 15°C.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Рекомендуемая система окраски

Tankguard Holding Primer **1 x 40 мкм** **(толщина сухой пленки)**

с последующим нанесением полной системы покрытия.

Могут использоваться другие системы в зависимости от области применения.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешать перед использованием.

Упаковка

Комплект 20 л: 17.5 л комп. А (основа) в 20-литровом контейнере и 2.5 л Tankguard Holding Primer комп. В (отвердитель) в 3-литровом контейнере.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

Отказ от ответственности

Информация в данной спецификации, основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также, мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную информацию. Допустимы незначительные различия продукции в соответствии с национальными стандартами.

Если в тексте выявлены неточности, предпочтительнее ознакомиться с английской версией (UK).

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 18. 3 2013 ЙОТУН ПЭЙНТС

НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ